

VAZAFIX („2 v 1“) – lepicí a stěrková hmota pro zateplovací systémy

- Charakteristika:** Vysoce kvalitní, mrazuvzdorná, suchá směs, vhodná pro lepení a armování izolačních materiálů, při provádění kontaktních zateplovacích systémů. Splňuje požadavky ETAG 004.
- Složení:** Směs cementu, kopolymervinylacetátové disperze, separované frakce vápencového a křemičitého plniva a speciálních aditiv.
- Podklad:** Musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, odizolovaný proti vodě. Pro lepení musí být navíc vyzrálý a rovný, max. nerovnost 5 mm na 2 metrech.
- Vazafix pro lepení – podklad:**
Zdivo a nové omítky: Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu. Dále je nutné nepenetrovat EKOPENem.
Starší omítky: Podklad očistit, případné nerovnosti vyrovnat maltou EKOSAN, po vyzrání malty napenetrovat přípravkem EKOPEN. Hodně savé podklady (YTONG, PORFIX, atd.) doporučujeme napenetrovat 2x.
- Vazafix pro armování – podklad:**
Armování izolačních materiálů: nerovnosti vzniklé při pokládce izolačního materiálu vyrovnat přebroušením, následně zbavit prachu a nečistot. (více viz Závazný technologický postup.)
Armování plynosilikátového zdiva: podklad zbavit nečistot a prachu. Nerovnosti vyrovnat maltou EKOSAN, po jejím vyzrání 2x napenetrovat přípravkem EKOPEN zředěným vodou v poměru 1: 1.
Vyrovnání omítek a betonů: povrch zbavit prachu, mastnoty a nečistot oškrábáním a omytím. Pak napenetrovat přípravkem EKOPEN.

Upozornění: Disperzní podklady je nutno mechanicky zdrsnit, podklady s povrchovou úpravou, (barvy syntetické, disperzní, kaolinové, křehové atd.) je třeba oškrábat a pak podklad napenetrovat přípravkem EKOPEN.

Doporučený pracovní postup:

- Smícháme suchou směs VAZAFIXu s vodou v poměru 100: 25, důkladně rozmícháme, pak necháme 5-10 minut odstát, a znovu důkladně promícháme. Zpracovatelnost rozředěné směsi činí cca 60 minut. (dle teploty a okolních podmínek).
- VAZAFIX pro lepení nanese na izolant dle Závazného technologického postupu pro aplikaci zateplovacího systému EKO-STZ P a M.
- Při vyrovnávání omítek rovnoměrně nanese VAZAFIX a po zaschnutí přebrousíme.
- Při armování nanese příslušnou vrstvu (min 3 mm) VAZAFIXu, vtláčíme hladítkem tkaninu a ihned přestěrkujeme VAZAFIXem na tloušťku 4 mm. Po zaschnutí VAZAFIX přebrousíme do roviny. Při zateplování se řídíme Závazným technologickým postupem pro zateplovací systém.

Technické parametry výrobku:

Parametr	Zkušební postup	Výsledek	Jednotka
Přidržnost k betonu	ETAG 004 čl.6.1.4.1.2	min.1,2	Mpa
Přidržnost k betonu po ulož.ve vodě	ETAG 004 čl.6.1.4.1.2	min.1,2	Mpa
Přidržnost k polystyrenu	ETAG 004 čl.6.1.4.1.3	min.0,1	Mpa
Přidržnost k polyst. po ulož.ve vodě	ETAG 004 čl.6.1.4.1.3	min.0,1	Mpa
Nasákavost po 24 hod.	ETAG 004 čl.5.1.3.1	max.0,5	kg/m2
Mrazuvzdornost po 30 cyklech na PPS	ETAG 004 čl.5.1.3.2.2	bez poškoz.	Vyhov.
Přidržnost k PPS po zmraz.cyklech	ETAG 004 čl.5.1.4.1.3	min.0,1	Mpa
Paropropustnost-ekv.difuz.tloušťka	ETAG 004 čl.5.1.3.4	max.0,5	m
Obs. přírod.radionuklidů hm.akt.Ra 226	Vyhl.MZ SR 528/2007	11	Bg/kg
Zdravot.a hygien.nezávadnost	Posouzení	vyhovuje	

Odstín: nenormalizovaný šedý

Nanášení: nerezovým nebo ocelovým hladítkem, při lepení zednickou lžící nebo špachtlí.

Spotřeba: 3 – 5,5 kg/m² pro lepení
4 – 6 kg/m² pro stěrkování

Doba zasychání: 4 – 6 hod. v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu i podkladu. Další pracovní operace (penetrace atd.) po dokonalém zaschnutí a vyzrání.

Sypná hmotnost: 1,20 – 1,40 g/ cm³

Pracovní teplota: + 5 až + 25 °C

Balení: Papírové pytle 25 kg

Skladování: V suchých a krytých skladech bez nutnosti temperace, na paletách.

Bezpečnost a hygiena práce: Vazafix „2v1“ dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Nevdechujte prach. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Po práci omyjte ruce vodou a ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení očí vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minut, vyhledejte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Poznámka: Výrobek byl certifikován a bylo na něj vydáno prohlášení o shodě.

Datum revize: 27.4.2009