



V1920 ČISTIČ FASÁD

přípravek k čištění fasád od biologického napadení

Barevné odstíny: Bezbarvá čirá kapalina.

Použití: ČISTIČ FASÁD V1920 je určen k čištění fasád, zdiva, betonu, omítek, kamene, střešní krytiny a dalších minerálních ploch proti biologickému napadení (houby, bakterie, plísně, řasy a mechy) v exteriéru. ČISTIČ FASÁD má široké využití, lze jej použít např. i na zámkovou dlažbu, sochy, pomníky apod. V1920 je určen k přímému použití, tedy již se neředí ani jinak neupravuje. Kromě likvidace poskytuje V1920 i preventivní ochranu proti novému vzniku biologického napadení. Pro posílení dlouhodobější preventivní ochrany již očištěné plochy je vhodné použít OCHRANU FASÁD V1930. ČISTIČ FASÁD V1920 neobsahuje chlor a tím nezatěžuje lidský organizmus, nezapáchá a nehrozí nebezpečí změny odstínu fasády. Používejte přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Plochy opatřené ČISTIČEM FASÁD nesmí přijít do styku s potravinami, krmivou a pitnou vodou. Výrobek nesmí být použit pro nátěry dětského nábytku a hraček.

Přednosti výrobku:

- „2v1“ likvidace a prevence tvorby řas, mečů, hub, bakterií a plísní
- vysoká účinnost - ošetří až 15 m² z litru
- na fasádní plochy, zdivo, omítky, beton, kámen, střešní krytiny
- bez chlóru - nezapáchá a nebělí (např. barevnou fasádu)

Příprava podkladu: Napadené plochy před ošetřením nečistěte nasucho, rozšiřujete tím kontaminaci na ostatní plochy! Podklad nesmí být velmi mokrá a také jeho teplota musí být v rozmezí +5 až +25 °C.

Nanášení: V1920 je určen k přímému použití, tedy již se neředí ani jinak neupravuje. V1920 při aplikaci pění. V1920 před použitím protřepejte a nanášejte štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním při aplikační teplotě (okolí, podkladu, čističe) +5 °C až 25 °C. Aplikaci neprovádějte za deště, silného větru a vysoké teploty. Vydatnost z jednoho litru je 8-15 m² podle členitosti, hrubosti a savosti podkladu. Doba zasychání je 4-6 hodin, podle podmínek. V1920 nechejte působit po dobu nejméně 48 hodin. Pro dokonalou likvidaci biologického napadení (řasy) je vhodné ponechat ČISTIČ FASÁD působit 72 hodin. (Méně znečištěné plochy je možno omýt po 24 hodinách - nutno odzkoušet za reálných podmínek). Poté následuje omytí plochy tlakovou vodou. V případě zbytků řas a mečů u silně znečištěných ploch je možno postup opakovat, prodlužuje se tím účinnost.

Doporučený aplikační postup:

1. 1x V1920, v množství cca 60-120 ml/m², podle ošetřované plochy
2. ponechat působit (min. 48 hodin, optimálně 72 hodin - maximální likvidace)
3. omytí všech nečistot z plochy např. tlakovou vodou
4. v případě zbytků řas a mečů, silně znečištěné plochy, postup (body 1-3) opakujte
5. před případným dalším krokem je nutno nechat plochu vyschnout, nejlépe 24 hod.
6. pro posílení dlouhodobější preventivní ochrany očištěné plochy je vhodné použít OCHRANU FASÁD V1930
7. při požadavku nového nátěru fasádní barvou, vzhledem k stavu očištěného povrchu, je možno OCHRANU FASÁD V1930 vynechat

Ředidlo: neředí se, pro opláchnutí čistá voda

Vydatnost: 8-15 m²/l, vždy záleží na ošetřovaném povrchu, u hrubých a savých ploch může být vydatnost jen 8 m²/l.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Hustota	0,95-1,05 g/cm ³
Zasychání (běžné - doporučené podmínky)	4-6 hodin

Balení: Dle aktuální nabídky. Zákaz opakovaného použití obalu.

Skladovatelnost: Při +5 až +25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale. Chránit před mrazem. **Nesmí zmrznout!**

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí. Zákaz opakovaného použití obalu.

Klasifikace výrobku:



Signální slovo: **varování**

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 7/2015