



## V1930 OCHRANA FASÁD

### přípravek k prevenci biologického napadení fasád

**Barevné odstíny:** Bezbarvá čirá kapalina.

**Použití:** OCHRANA FASÁD V1930 je určena k dlouhodobější preventivní ochraně proti biologickému napadení (houby, bakterie, plísně, řasy a mechy) na fasádách a dalších minerálních plochách v exteriéru, jako jsou omítky, zdivo, beton, kámen, střešní krytiny. V1930 je určena k přímému použití, tedy již se neředí ani jinak neupravuje. OCHRANA FASÁD slouží jako posílená a dlouhodobější prevence u nově očištěných ploch, v synergii na ČISTIČ FASÁD V1920 nebo naředěný ČISTIČ FASÁD KONCENTRÁT V1923, a jako přímá prevence před možnou tvorbou řas, mečů, hub, plísní a bakterií u fasád v problematických lokalitách např. v blízkosti lesa, vodních ploch, mokřin, stinných míst apod. V1930 neobsahuje chlor a tím nezatěžuje lidský organizmus, nezapáchá a nehrozí nebezpečí změny odstínu fasády.

Používejte přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Plochy opatřené OCHRANOU FASÁD nesmí přijít do styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Výrobek nesmí být použit pro nátěry dětského nábytku a hraček.

#### Přednosti výrobku:

- **prevence tvorby řas, mečů**
- **vysoká účinnost - ošetří až 15 m<sup>2</sup> z litru**
- **na fasádní plochy, zdivo, omítky, beton, kámen, střešní krytiny**
- **bez chlóru - nezapáchá a nebělí (např. barevnou fasádu)**

**Příprava podkladu:** OCHRANA FASÁD se aplikuje:

- a) na již očištěnou plochu, po ČISTIČI FASÁD nebo ČISTIČI FASÁD KONCENTRÁT, jako dlouhodobější prevence
- b) na „novou“ plochu, jako přímá prevence

A vždy zde platí, že podklad musí být suchý, čistý, vyzrálý, soudržný a jeho teplota musí být v rozmezí +5 až +25 °C.

**Nanášení:** V1930 je určen k přímému použití, tedy již se neředí ani jinak neupravuje. V1930 při aplikaci pění. V1930 před použitím protřepejte a nanášejte štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním při aplikační teplotě (okolí, podkladu, i samotného V1930) +5 °C až 25 °C. Aplikaci neprovádějte za deště, silného větru a vysoké teploty. Vydatnost z jednoho litru je 8-15 m<sup>2</sup> podle členitosti, hrubosti a savosti podkladu. Doba zasychání je 4-6 hodin, podle podmínek.

#### Doporučený aplikační postup:

1. 1x V1920 nebo naředěný V1923, v množství cca 60-120 ml/m<sup>2</sup>, podle ošetřované plochy
2. ponechat působit (min. 48 hodin, optimálně 72 hodin - maximální likvidace)
3. omytí všech nečistot z plochy tlakovou vodou
4. v případě zbytků řas a mečů, silně znečištěné plochy, postup (body 1-3) opakujte
5. před případným dalším krokem je nutno nechat plochu vyschnout, nejlépe 24 hod.
6. pro posílení dlouhodobější preventivní ochrany očištěné plochy je vhodné použít OCHRANU FASÁD V1930 v množství cca 60-120 ml/m<sup>2</sup>

**Ředidlo:** neředí se, pro opláchnutí čistá voda

**Vydatnost:** 8-15 m<sup>2</sup>/l, vždy záleží na ošetřovaném povrchu, u hrubých a savých ploch může být vydatnost jen 8 m<sup>2</sup>/l.

**Vlastnosti nátěrové hmoty:**

Hustota	0,95-1,05 g/cm <sup>3</sup>
Zasychání (běžné - doporučené podmínky)	4-6 hodin

**Balení:** Dle aktuální nabídky. Zákaz opakovaného použití obalu.

**Skladovatelnost:** Při +5 až +25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale. Chránit před mrazem. Nesmí zmrznout!

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:**

Signální slovo: **nebezpečí**



Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 72015