



V 2005

PROINTERIÉR COLOR EKODUR

tónovaná malířská barva

NOVÝ
3/2012

V2005-A-C0...
PND: 01- 2358-07 C
SKP: 24.30.11

Složení: vodná disperze makromolekulárních látek s přidavkem speciálních přísad, pigmentů a plniv

Barevné odstíny: Dle platné ceníkové nabídky - NOVĚ 15 základních odstínů (viz. vzorkovnice)

- sytost těchto odstínů je možno libovolně upravovat poměrovým mícháním s bílou interiérovou barvou PROFI V 2099, EKODUR PROFI nebo EKODUR
- případně i vzájemným mícháním jednotlivých barevných odstínů mezi sebou

Použití: COLOR EKODUR V 2005 je tónovaná matná tekutá interiérová malířská barva určená k okamžitému použití na zdivo, vápenné, vápenocementové a disperzní omítky, sádrokarton, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky a k přetírání starých nátěrů. Savé podklady musí být napenetrovány. COLOR EKODUR se vyznačuje ořezuvzdorností, stálostí odstínů, dobrou kryvostí a výbornou přilnavostí na podklad. Nátěr má jemně zrnitý povrch, který je vhodný např. při nátěru na sádrokarton.

Nanášení: Štětkou, válečkem, stříkání při teplotě podkladu, okolí a barvy 5 až 25 °C. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především hlinkových a vápenných nátěrů) a odizolován proti vodě. Savé podklady musí být napenetrovány vhodnou penetrací. Minerální podklad musí být dostatečně vyzrálý (nejméně 6 týdnů, v chladném období i déle).

Ředidlo: Voda

Ředění: 1. nátěr cca. 15-20 % vody
2. nátěr max. 5-10 % vody

Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů (klihových, kaolínových, vápenných) oškrabáním a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1x penetrační nátěr
4. nejdříve po 6-ti hodinách 2x nátěr COLOR EKODUR v intervalu 6 hodin, dle potřeby se barva ředí do 20 % vody pro první a do 10 % vody pro druhý nátěr

Penetrace u nových omítek není nutná. Biologicky napadené podklady (plísně, houby, řasy) se musí z povrchu mechanicky odstranit a poté ošetřit fungicidním prostředkem.

Vlastnosti nátěrové hmoty a nátěru:

Hustota	1,30-1,55 g/cm ³
Zasychání /v závislosti na teplotě/	4-6 hodin
max. obsah VOC v produktu:	0 g/l

Vydatnost: 7-10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Požárně technické charakteristiky:

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201. Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

V 2005 neobsahuje organická rozpouštědla. Při práci zamezte jejímu styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Dodržujte základní hygienická pravidla. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Výstražné symboly nepřiděleny:**Klasifikace – není přiřazen žádný symbol****R věty - nejsou****S věty – pro veřejnost – 2-23-51**pro průmysl – **23-51**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Ekotoxikologické vlastnosti:

Barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivou, pitnou vodou.

Likvidace odpadů:

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Naše doporučení: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

*	Název odpadu	ADR/RID neklasifikováno
	<i>* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.</i>	
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11	
08 01 16	Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15	
15 01 02	Plastové obaly	

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 4/2012