


COLORLAK
**V 2012
FASADA**

hladká disperzní fasádní barva

V2012-A-C0...
PND: 01- 2375-08 C
SKP: 24.30.11

Složení: Vodná disperze makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv pigmentů a plniv.

Barevné odstíny: Dle platné ceníkové nabídky. Vyrábí se v bílém odstínu, který je možno tónovat barevnými pastami.

Použití: FASADA V 2012 je určena především pro přetírání hladkých omítek a také pro přetírání dekorativních omítek, břizolitů a betonů. Používá se k nátěrům zdiva, vápenných a disperzních omítek, betonu, lehčených stavebních hmot, cementotřískových dřevovláknitých a dřevotřískových desek, minerálních podkladů a dále jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů.

Nanášení: Válečkem, štětkou, štětcem nebo stříkáním ve dvou vrstvách při teplotě podkladu a okolí 5 až 25 °C. V 2012 se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou zásadním rozdílem ovlivnit dobu zrání. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů a odizolován proti vodě. Minerální podklad musí být dostatečně vyzrálý. U nových omítek a všech savých podkladech doporučujeme podklad napenetrovat vhodným penetračním prostředkem. U starších omítek, betonu a disperzních podkladů proveďte vyrovnání případných nerovností maltou a napenetrujte. U totálních vysprávek je nutné před použitím fasádní barvy V 2012 podklad opatřit vhodným základním nátěrem. U plynosilikátů a jiných lehčených materiálů podklad napenetrujte vhodným penetračním prostředkem, poté naneste armovací stěrku a vtlačte tkaninu, kterou opět překryjete stěrku, povrch vyrovnejte, příp. vybruste.

Ředidlo: Voda

Ředění: 1. nátěr cca. 15-20 % vody
2. nátěr cca. 5-10 % vody

Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1x penetrační nátěr
4. nejdříve po 6-ti hodinách 2x nátěr FASADOU v intervalu min. 6 hodin, dle potřeby se barva ředí do 20 % vody pro první a do 10 % vody pro druhý nátěr

Biologicky napadené podklady (plísně, houby, řasy) se musí z povrchu mechanicky odstranit a poté ošetřit fungicidním prostředkem.

Vlastnosti nátěrové hmoty a nátěru:

Výtoková doba (o trysky 10 mm, při 20°C a 50% rel. vlhk. vzduch.)	10-30 s
Obsah netěkavých látek	min. 60%
Hustota	1,44-1,55 g/cm ³
Max. obsah VOC v produktu:	< 3%

Vydatnost: 3-3,5 m² z 1 kg barvy ve dvou nátěrech na hladký povrch

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Požárně technické charakteristiky:

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201. Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

V 2012 je vodná disperze makromolekulárních látek plniv, pigmentů a speciálních aditiv. Při práci zamezte styku barvy s kůží a očima. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Dodržujte základní hygienická pravidla. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Klasifikace - není přiřazen žádný symbol

R věty - nejsou

**S věty - pro veřejnost - 2-23-29-46
pro průmysl - 23**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Ekotoxikologické vlastnosti:

Barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivou, pitnou vodou.

Likvidace odpadů:

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Naše doporučení: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů.

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

*

Název odpadu

** Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.*

08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
20 01 28	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
15 01 02	Plastové obaly

ADR/RID
neklasifikováno

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 8/2012