



V 2076 AQUACOL OKNO

vodouředitelná lesklá vrchní barva na okna

V2076-A-C....
PND: 01- 2353-01 C
SKP: 24.30.11

Složení: Vodná disperze akrylátového kopolymeru, pigmentů, koalescentů a speciálních aditiv.

Barevné odstíny: Dle platné ceníkové nabídky

Použití: Barva na okna V 2076 AQUACOL OKNO je určena pro finální úpravu dřeva, dřevotřískových a dřevoláknitých materiálů pro exteriér i interiér. Hlavní využití nachází zejména při kvalitní - nežloutnoucí a rychleschnoucí povrchové úpravě oken a dveří. V 2076 je vhodná pro nátěry výrobků a prostor, které přicházejí do nepřímého styku s pitnou vodou, krmivem a poživatinami.

Nanášení: Stříkáním, plochým štětcem při 19-22 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%. Přípustná je teplota nad 12 °C a relativní vlhkost vzduchu do 70%.
Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu, případně špatné větrání při aplikaci zpomalují zasychání. Vrchní barvu lze přisoušet při teplotách 70-80 °C.

Ředidlo: Voda.

Příklad nátěrového postupu:

* Úprava oken, dveří

1. 1x FUNGISTOP nebo LIGNOSTOP, schnutí 24 hodiny
2. lehký přebus brusným papírem č. 240-320
3. 1x AQUACOL PRIMER V 2070, schnutí 8 hodin, případně místní tmelení
4. 1-2x AQUACOL OKNO V 2076 v intervalu 8 hodin

Kvalitu uvedeného systému výrobce garantuje za předpokladu, že budou použity uvedené nátěrové hmoty a postupováno podle předepsaných aplikačních postupů.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm	150-200 s
Obsah netěkavých složek	nejméně 50 % hm.
VOC (=obsah těkavých organických látek)	100 g/kg
Obsah těkavého organického uhlíku	52 g/kg
Hustota	cca 1,23 g/cm ³
Zasychání (při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)	
stupeň 1	nejvíce 120 minut
stupeň 5	nejvíce 24 hodiny

Vlastnosti zaschlého nátěru: (po 24 hod od zhotovení nátěru)

Lesk	nejméně 75 %
Kryvost	stupeň 1-2

Teoretická vydatnost: 10-11 m² z 1 litru v jedné vrstvě při tloušťce zaschlé vrstvy 40 μm

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Při přepravě a skladování nutno **chránit před mrazem!**

Požárně technické charakteristiky: Není hořlavou kapalinou, ale po vyschnutí může hořet. Vhodným hasivem je pěna, CO₂, vodní mlha nebo prášek. Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

V 2076 obsahuje 2,5 % propylenglykolu a 6,6 % diglykolu. Při práci zamezte jeho styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Chraňte před dětmi. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Dodržujte základní hygienická pravidla. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Klasifikace – není přiřazen žádný symbol

R věty - nejsou

**S věty – pro veřejnost 2-23-29-46-51
pro průmysl 23-51**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Ekotoxikologické vlastnosti:

Vrchní barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou.

Likvidace odpadů: Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Naše doporučení: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

*	<u>Název odpadu</u>	<u>ADR/RID</u> neklasifikováno
	<i>* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.</i>	
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11	
08 01 16	Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15	
15 01 02	Plastové obaly	
15 01 04	Kovové obaly	

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, duben 2010