



# V 2091 BRILIANT MAT

## vinylová matná interiérová barva

V2091-A....  
PND: 01- 2390-09 C  
SKP: 24.30.11

**Složení:** Směs anorganických pigmentů a plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátů celulózy a vinylacetátové disperze ve vodném prostředí.

**Barevné odstíny:** Dle platné ceníkové nabídky. Vyrábí se v bílém odstínu nebo jako báze BRILIANT MAT BÁZE pro tónování v TSCL.

**Použití:** BRILIANT MAT je vodouředitelná vinylová matná interiérová barva. Je vysoce kryvá, omyvatelná, otěruvzdorná a má vysokou bělost a vydatnost. BRILIANT MAT se dobře roztírá na všech druzích podkladů a rychle zasychá. Sněhobílý nátěr s vysokou paropropustností má příjemný hladký a plastický vzhled. BRILIANT MAT se dodává v bílém odstínu. Barva je určena pro interiérové nátěry stěn a stropů. Vysoký obsah vinylového pojiva zajišťuje velkou vnitřní pevnost nátěru, což umožňuje nanášet opakovaně mnoho nátěrů na sebe (např. při renovacích). V 2091 BRILIANT MAT je určen pro obytné prostory s vysokým stupněm zatížení. Používá se k ochranným a dekorativním malbám stěn a stropů v interiéru, k nátěrům zdiva, sádrokartonů, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek, betonových panelů a panelů z lehčených stavebních hmot, papíru a strukturních tapet. Omyvatelnost hodnocena podle ČSN EN ISO 4616: omyvatelnost - je snadnost, s jakou je možno omýt z povrchu suchého filmu prach, nečistoty a povrchové skvrny, aniž by byly narušeny jeho specifické vlastnosti.

**Nanášení:** Štětou, štětcem, válečkem a stříkáním při teplotě podkladu, barvy a okolí 8-30 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 75%. Podklad musí být vyzrálý, chemicky neutrální, pevný, suchý, čistý, odmaštěný, zatmelený a vybroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Starší je nutné zbavit oškrábáním a očištěním nečistot, prachu, starých nepřilnavých nátěrů. Nerovnosti se nejprve vyrovnají maltou a napenetrují penetračním nátěrem např. EKOPEN. U nových omítek se odstraní uvolněná zrnka písku (přebroušením, ometením pomocí kartáče) a nepenetrují se. Biologicky napadené podklady (houby, plísňe, řasy) je nutné z povrchu mechanicky odstranit (za mokra) a potom ošetřit vhodným fungicidním prostředkem např. výrobky řady LIGNOSTOP. Skvrny a fleky od nečistot nebo kouření se musí před nátěrem odstranit.

**Ředění:** čistá voda

1. - základní nátěr max. 0,2 l vody na 1 litr barvy
2. - běžný nátěr max. 0,1 l vody na 1 litr barvy

### Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů a vrstev (oškrábáním a obroušením) očištění podkladu od mastnoty a nečistot, větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
2. 1x penetrační nátěr (na velmi savé povrchy)
3. základní nátěr - BRILIANT MAT se ředí přídatkem max. 0,2 l vody na 1 l barvy
4. po zaschnutí základního nátěru (cca 2-4 hodiny) se nanese jedna vrstva V 2091, na nové a silně znečištěné podklady podle potřeby dvě vrstvy, zde se ředí 0,1 l vody na 1 l barvy

Zasychání trvá 2-4 hodiny při 20 °C. Teplota prostředí i podkladu nesmí klesnout pod +8 °C.

### Vlastnosti nátěrové hmoty a nátěru:

Výtoková doba	tixotropní
Obsah sušiny	50,5 - 53,5 % hm.
Hustota	1,30 - 1,40 g/cm <sup>3</sup>

Zasychání /v závislosti na teplotě/  
max. obsah VOC v produktu:

2 - 4 hodiny  
< 30 g/l

**Vlastnosti zaschlého nátěru:**

Lesk

st. 5 (mat)

**Vydatnost:** 14 - 18 m<sup>2</sup> z 1 litru barvy v jedné vrstvě (záleží na savosti a drsnosti povrchu).

**Balení:** Dle aktuální nabídky.

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5 - 25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

**Požární technické charakteristiky:**

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201. Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.

**Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:**

V 2091 neobsahuje organická rozpouštědla. Obsahuje vinylacetátovou disperzi, která může u zvláště citlivých jedinců vyvolat senzibilizaci pokožky. Při práci zamezte jejímu styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejzte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Dodržujte základní hygienická pravidla. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

**Klasifikace - symbol nepřidělen**

**R věty - nepřiděleny**

**S věty - pro spotřebitele - 2**

pro průmysl - **nepřiděleny**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

**Ekotoxikologické vlastnosti:**

Barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivou, pitnou vodou.

**Likvidace odpadů:**

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

**Naše doporučení:** Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

**Název odpadu**

*\* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.*

**08 01 12** Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

**08 01 16** Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15

**15 01 02** Plastové obaly

**15 01 04** Kovové obaly

**ADR/RID**

neklasifikováno

*„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“*

*Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“*

*„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“*

Marketing, 10/2012