



V 2098 PLUS malířská barva disperzní

V2098-A-C0...
PND: 01- 2365-03 C
SKP: 24.30.11

Složení: Směs anorg. pigmentů a plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátů celulózy a styren-akrylátové disperze ve vodném prostředí

Barevné odstíny: Dle platné ceníkové nabídky. Vyrábí se v bílém odstínu, který je možno tónovat barevnými pastami.

Použití: V 2098 je univerzální rychleschnoucí bílá matná interiérová barva k okamžitému použití pro nejrůznější účely. PLUS je odolný vůči otěru za sucha, paropropustný s velmi dobrou kryvostí a bělostí. Je vhodný k nátěrům zdí, omítek, dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových desek. Při nátěru sádkokartonu je vždy potřeba použít vhodnou penetraci. PLUS je možno použít i pro interiérové nátěry omítek sanačních systémů. Široké použití V 2098 je od obytných prostor, přes interiéry s vyšším stupněm zatížení (kuchyně, dětské pokoje) až po např. nemocnice, školy, kanceláře apod.

Nanášení: Štětka, štětcem, válečkem při teplotě barvy, podkladu a okolí +5 až +25 °C. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů /především křehkých a vápenných nátěrů/ a odizolován proti vodě. Minerální podklad musí být dostatečně vyztužený (nejméně 6 týdnů, v chladném období i déle). Velmi savé a savé podklady musí být nejdříve napenetrovány vhodným penetračním prostředkem (např. EKOPEN).

Ředidlo: Voda

Ředění: běžný nátěr 0,2 - 0,3 l vody na 1kg barvy

Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů (křehkých, kaolínových, vápenných) oškrábáním a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1x penetrační nátěr
4. nejdříve po 6-ti hodinách 2x nátěr PLUS v intervalu 6 hodin, dle potřeby se barva ředí max. 0,2-0,3 l vody na 1 kg barvy pro běžný nátěr

Biologicky napadené podklady (plísně, houby, řasy) se musí z povrchu mechanicky odstranit a poté ošetřit fungicidním prostředkem. 20 °C. Teplota prostředí i podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +8 °C. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutno ihned omýt vodou, protože zaschlá barva se velmi obtížně odstraňuje.

Vlastnosti nátěrové hmoty a nátěru:

Hustota	1,50-1,70 g/cm ³
Obsah netěkavých látek	min. 57 % hm.
VOC (= obsah těkavých organických látek)	20 g/l
Zasychání /v závislosti na teplotě/	min. 4 hodiny

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Kryvost	stupeň 1
Bělost (MgO = 100%)	nejméně 88 %

Vydatnost: 6-10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Požárně technické charakteristiky:

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201. Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

V 2098 neobsahuje organická rozpouštědla. Obsahuje styren-akrylátovou disperzi, která může u zvláště citlivých jedinců vyvolat senzibilizaci pokožky. Při práci zamezte jejímu styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Dodržujte základní hygienická pravidla. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Klasifikace – není přiřazen žádný symbol

R věty - nejsou

S věty – pro veřejnost – 2-46-51

pro průmysl – 51

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Ekotoxikologické vlastnosti:

Barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivou, pitnou vodou.

Likvidace odpadů:

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Naše doporučení: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

*

Název odpadu

ADR/RID

** Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.*

neklasifikováno

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

08 01 16 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15

15 01 02 Plastové obaly

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, únor 2010