



C 1027 NICEL

nitrocelulózový lak na nábytek matný

C1027-.....

PND: 01- 2249- 95 C

SKP: 24.30.22

Složení: Roztok nitrocelulózy v organických rozpouštědlech s přísadou syntetických pryskyřic, matovacích přísad a zvláčňovadel.

Barevné odstíny: dle platné ceníkové nabídky

Použití: Lak C 1027 je určen k matné povrchové úpravě dřeva v interiéru, hlavně nábytkových ploch E a F. Výsledná povrchová úprava je sametově matná při zachování původní struktury dřeva. NICEL C 1027 nesmí být použit k nátěru výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivými, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček. Pro uvedené účely nebyl testován.

Nanášení: Stříkáním

Ředidlo: C 6000, C 6500

Příklad nátěrového postupu:

* Úprava nábytkových ploch

1. příprava dřeva (broušení, př. moření)
2. 1-2x ZÁKLADNÍ LAK C 1036 nebo NICEL C 1198, schnutí 1-2 hodiny
3. přebrus brusným papírem č. 240-320
4. 2-3x NICEL C 1027 v intervalu 1 hodina

Kvalitu uvedeného systému výrobce garantuje za předpokladu, že budou použity uvedené nátěrové hmoty a postupováno podle předepsaných aplikačních postupů.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem (Ø4 mm)	nejméně 40 s
Obsah netěkavých složek	nejméně 20 % hm.
VOC (=obsah těkavých organických látek)	785 g/kg
Obsah těkavého organického uhlíku	605 g/kg
Hustota	cca 0,93 g/cm ³
Zasychání stupeň 1	nejvíce 15 minut
stupeň 5	nejvíce 2 hod.

Vlastnosti zaslého nátěru: (za 48 hod od zhotovení nátěru)

Lesk varianta 0000	stupeň 4-5
varianta 0006	15-25 %
Tvrдость povrchová -tužkou	nejméně st. 7 (3H)

Teoretická vydatnost: 5,1 m² v jedné vrstvě při tloušťce zaslé vrstvy 30 µm z 1 kg laku, resp. 5 m² z 1 litru laku.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale laku.

Požárně technické charakteristiky: Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je pěna (odolná alkoholu), CO₂, postřiková mlha nebo prášek.

Teplota vznícení	355 °C
Bod vzplanutí	-2 °C

Bod hoření
Spalné teplo
Výhřevnost

5 °C
40,84 MJ/kg
42,78 MJ/kg



ADR/RID 3, F1, UN 1263, Barva

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

C 1027 obsahuje organická rozpouštědla (toluen, xylen, 2-propanon), která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné výpary! Mají při vyšších koncentracích narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty. Nevdechujte výpary a aerosol. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může lak vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla.

Klasifikace – F, Repr. kat. 3

R věty – 63-48/20-21-36/38-67

S věty – pro veřejnost - 2-16-23-36/37-29-46-51
pro průmysl - 16-23-36/37-33-38



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Ekotoxikologické vlastnosti: Pro použití v interiéru byl testován ve Státním zdravotním ústavu Praha. Lak smí být použit na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou.

Likvidace odpadů: Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů. **Naše doporučení:** Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

*	Název odpadu	ADR/RID
08 01 11	Odpadní barvy a látky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	3 F1 1263
08 01 13	Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	3 F1 1263
20 01 27	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky	3 F1 1263
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	neklasifikován

* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing duben 2010