

**COLORLAK****S 1807****AXAL****polymerátový lak snímatelný**

S1807-A-C....

PND: 01 - 2000 - 89 C

SKP: 24.30.22

Složení: Roztok vinylové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přídavkem zvláčňovadel a aditiv, případně organického barviva.

Barevné odstíny: Dle platné cenové nabídky, transparentní: 0000 - v barvě použitých surovin

Použití: Lak S 1807 AXAL se používá k dočasné ochraně kovových předmětů proti korozi např. během transportu nebo krátkodobého skladování. Lakem mohou být chráněny nejen součásti, ale i celé přístroje a zařízení. Z hladkých a rovných podkladů lze nátěrový film po naříznutí lehce sejmut.

Nanášení: Štětcem, stříkáním, máčením při teplotě 15 - 25°C

Ředidlo: C 6000 nebo C 6500.

Příklad nátěrového postupu:

AXAL S 1807 se nanáší ve 2-5 vrstvách přímo na podklad. Lak je možno nanášet i na tenkou vrstvu konzervačního minerálního tuku, který zvyšuje korozní odolnost, nebo na předměty bandážované vhodnou tkaninou.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba (pohárkem Ø 4 mm)	nejméně 30 s
Obsah netěkavých složek	nejméně 20 % hm.
VOC (=obsah těkavých organických látek)	765 g/kg
Obsah těkavého organického uhlíku	571 g/kg
Hustota	0,89-0,93 g/cm ³
Barva dle Gardnera	nejvíce 6 mg I
Zasychání stupeň 2	nejvíce 8 hodin

Vlastnosti zaschlého nátěru: (po 24 hod od zhotovení nátěru)

Lesk	stupeň 2 – 3
Vláčnost stupeň	nejvíce 3
Snímatelnost	musí vyhovět praktické zkoušce

Teoretická vydatnost: 10,2 m² v jedné vrstvě při tloušťce zaschlé vrstvy 25 μm z 1 kg laku, resp. 8,6 m² z 1 litru laku.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Požárně technické charakteristiky: Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T1. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je pěna (odolná alkoholu), CO₂, postřiková mlha nebo prášek.

Teplota vznícení	>460 °C
Bod vzplanutí	-18 °C

Bod hoření
Spalné teplo
Výhřevnost

-14 °C
31,65 MJ/kg
29,65 MJ/kg



ADR/RID 3, F1, UN 1263, Barva

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

Lak S 1807 obsahuje organická rozpouštědla (aceton, toluen), která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné výpary! Mají při vyšších koncentracích narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může lak vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla.

Klasifikace – F, Xn - repr. kat. 3

R věty – 48/20-36-63-66-67

S věty – pro veřejnost - 2-16-23-29-36/37-46-51

pro průmysl - 16-23-33-36/37-38



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Ekotoxikologické vlastnosti: Lak smí být použit na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou.

Likvidace odpadů: Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Naše doporučení: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

*	<u>Název odpadu</u>	<u>ADR/RID</u>
08 01 11	Odpadní barvy a látky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	3 F1 1263
08 01 13	Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	3 F1 1263
20 01 27	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky	3 F1 1263
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	neklasifikován

* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, duben 2010